

SABA Sabatack® 750 XL

Описание

SABA Sabatack 750® XL – однокомпонентный, эластичный, отверждаемый за счет влаги герметик, предназначенный для конструкционного склеивания. Может также применяться для герметизации соединений. Используется там, где необходима простота нанесения в сочетании с высокой прочностью. Sabatack 750® XL имеет среднюю вязкость, высокую эластичность и увеличенное время образования поверхностной пленки и открытое время.

Область применения

Применяется в судостроении, промышленности, вентиляции и кондиционировании, электрической промышленности, при ручном производстве автомобилей и вагонов, строительстве и др. Подходит для внутреннего и наружного использования. Быстрая герметизация перед окраской.

Преимущества

- время образования поверхностной пленки - 15 минут,
- открытое время - 30 минут,
- стойкость к УФ-излучению и высоким температурам,
- может быть окрашен «мокрый-по-мокрому»,
- не образует пузырьков,
- хорошая адгезия без грунта,
- быстрое отверждение,
- без запаха,
- не содержит растворителей, изоцианатов и силикона,
- сертифицирован: Germanischer Lloyd (WP 0840006 NH), Wheelmark (164.106/1121/WCL MED0326) и ISEGA в сотрудничестве с НАССР).

Метод применения

Для получения необходимой инструкции по нанесению и подготовки поверхности, обратитесь к соответствующему руководству на сайте www.saba-marine.ru.



Технические характеристики

Основа	МС-полимеры
Плотность (EN 542)	около 1380 кг/м ³
Содержание сухого остатка	около 100%
Время образования поверхностной пленки	около 15 минут
Открытое время	около 30 минут
Высыхание на отлип	примерно после 4 часов
Скорость отверждения	около 3 мм/24 часа
Твердость по Шору, А (EN ISO 868)	около 55
Усадка по объему (DIN ISO 10563)	менее 5%
Модуль упругости при 100% (ISO 37/DIN 53504)	около 1.5 Н/мм ²
Прочность на растяжение (ISO 37/DIN 53504)	около 2.6 Н/мм ²
Удлинение при разрыве (ISO 37/DIN 53504)	около 330%
Предел прочности на сдвиг (ISO 4587)	около 1.7 Н/мм ²
Рабочая температура	от +5 °С до +35 °С
Температура хранения	от +5 °С до +25 °С
Термостойкость	от -40 °С до +120 °С
Кратковременная термостойкость	максимум +180 °С в течение 30 минут

Информация для заказа

Упаковка	картридж					фольгированная упаковка	
	290 мл (в упаковке 24 шт.)*					600 мл (в упаковке 15 шт.)*	
Цвет	Белый (RAL 9003)	Серый (RAL 7004)	Черный (RAL 9011)	Тик (RAL 8008)	Махогони (RAL 8015)	Белый (RAL 9003)	Черный (RAL 9011)
Артикул	100868 ACB	100881 ACA	100867 ACB	100840 ACB	100841 ACB	100868 AAN	100867 AAN
Годность	18 месяцев (в заводской невскрытой упаковке)					15 месяцев	

Дистрибьютор SABA Marine в России:

ООО «Винджаммер Блэк Си»
125212, Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 7,
тел.: +7 495 646-05-40, +7 926 914-06-47,
e-mail: info@windjammer.ru, www.windjammer.ru

ООО «Винджаммер» (дополнительный офис)
353905, Новороссийск,
ул. Набережная Адмирала Серебрякова, 29А,
тел.: +7 926 914-06-47, +7 988 133-30-33